



Предназначается для герметизации деталей и узлов радио-техники и электронной техники, которые работают в условиях тропической влажности в интервале температур от -60 до +200 °С в течение 2000 часов, а также для изготовления различных заливочных форм.

Техническая характеристика

- Жизнестойкость, ч, в пределах 3 — 10
- Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10^6 Гц, не более 0,01
- Диэлектрическая проницаемость при частоте 10^6 Гц, не более 3,5
- Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см, не менее 10^{13}
- Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 18
- На материал имеется техническая документация БУО.037.016 ТУ.

Технология применения

Компаунд поставляется в виде основы и катализатора. Смешивают на месте потребления в соотношении на 100 масс. ч. основы — 2,5?5 масс. ч. катализатора. Перед употреблением основу компаунда перемешивают.

Отверждение компаунда происходит в открытом объеме при температуре (20 ± 5) °С в течение 2-3 суток. При отверждении толстых слоев (более 1 см) рекомендуется выдерживать компаунд до 7 суток.

По вопросам приобретения компаунда КТЗ-1Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов