



ТУ 2252-070-22736960-2002

Предназначен для производства изделий методом прототипирования и изготовления моделей художественных изделий.

Компаунд АДВ-14 представляет собой монолитный твердый материал, который получают путем смешения компонентов А и Б в заданном соотношении с последующей заливкой в форму и отверждением при нормальных условиях.

Компонент А – однородная прозрачная жидкость с зеленовато-серым оттенком. Компонент Б – однородная жидкость от бесцветного до коричневого цвета. Компоненты А и Б имеют низкую вязкость и легко смешиваются. Смесь компонентов в неотвержденном состоянии – низковязкая прозрачная жидкость, при отверждении мутнеет и приобретает цвет от белого до бледно-желтого.

Благодаря низкой вязкости системы после смешения компонентов и достаточно быстром её отверждении можно получать изделия сложной конфигурации за достаточно короткое время.

Физико-механические показатели:

Соотношение компонентов А:Б 1,2:1

Жизнеспособность, мин. 5

Твердость по Шору Д, усл.ед. 60

Прочность при разрыве, МПа, не менее 20

Относительное удлинение при разрыве, %, не более 10

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 40

Удельная ударная вязкость, кДж/м², не менее 10

Требования безопасности

Санитарно-токсикологической оценкой по ГОСТ 12.1.007-76 композиция АДВ-14 отнесена к IV классу опасности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунд полиуретановый АДВ-14

Компонент АДВ-А-14 – среднелетучий горючий продукт. Токсичность и пожароопасность его определяются наличием в нем растворителя – Уайт-спирита. Работать необходимо в спецодежде, в закрытых помещениях при наличии вентиляции.

По вопросам приобретения **Компаунда полиуретанового АДВ-14** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов