



ТУ 6-02-1-710-90

Применяется для защиты и герметизации изделий электронной и электротехнической промышленности.

Химическая чистота (содержание примесей ионогенных соединений и соединений тяжелых и радиоактивных металлов — не более 1·10⁻⁴%) и высокий уровень диэлектрических характеристик в диапазоне температур -60 (-80) ? +200 (+300)°С обеспечили перспективность применения компаундов СИЭЛ в качестве эластичных подслоев для защиты р-п переходов полупроводниковых приборов и устройств, заливочных материалов для печатных плат, блоков и модулей, защиты электронных схем с высокой степенью интеграции и других целей. Их эксплуатируют в широком диапазоне температур в условиях повышенной влажности, тепловых ударов, агрессивных сред, вакуума, сильных вибраций, высоких ударных и электрических нагрузок.

Как ненаполненные, так и наполненные компаунды обладают хорошей адгезией к различным материалам электронной техники: металлам, сплавам, стеклу, пластмассам и т.д.

Усадка компаундов в процессе отверждения не превышает 0,1%; влагопоглощение — 0,1-0,2%; паропроницаемость — (0,5-1,0)·10⁶ г/см·Тор·ч; модуль упругости ненаполненных компаундов, за исключением марок 159-356Б и 159-431, варьируется в пределах 0,8-2,0 МПа, наполненных — 3-15 МПа; коэффициент линейного термического расширения составляет ~ 1,0·10⁴ К⁻¹ для ненаполненных компаундов и от 1,5 до 3,5·10⁴ К⁻¹ для наполненных. В исходном состоянии компаунды **СИЭЛ** представляют собой одно- или двухкомпонентные композиции.

К однокомпонентным относятся компаунды СИЭЛ марок 159-190, 159-190А, 159-256, 159-414, 159-421, 159-438 и 159-442.

Компаунды **СИЭЛ** марок 159-167, 159-191, 159-307 и 159-327 состоят из основной части (основы), к которой перед применением добавляют расчетное количество катализаторов П-1 или АП-1.

Остальные компаунды состоят из частей А и В, смешиваемых перед использованием в соотношениях: 1:1 (159-356Б и 159-431), 6:1 (159-376), 10:1 (159-254, 159-254М, 159-306, 159-322А, 159-322Б, 159-390, 159-377 и 159-406), 15:1 (159-407) и 20:1 (159-440 и 159-360).

Компаунды **СИЭЛ** 159-356Б и 159-431 образуют после вулканизации низкомолекулярные (0,001-0,01 МПа) гелеобразные продукты, обладающие эффектом «самозалечивания» и используемые для заливки ремонтно-пригодных электронных блоков, тензочувствительных элементов и интегральных схем.

Компаунды СИЭЛ 159-254М, 159-322А и 159-377 отличаются пониженным содержанием ионогенных примесей и примесей соединений радиоактивных элементов (общее содержание примесей не более 1·10⁻⁶%), высоким уровнем электроизоляционных характеристик. Их применяют для защиты и герметизации изделий с повышенными требованиями к уровню электроизоляционных свойств.

Компаунды **СИЭЛ** марок 159-421 и 159-442 являются тиксотропными композициями, которые рекомендуется использовать в тех случаях, когда растекание



компаунда по поверхности изделия недопустимо.

Компаунды СИЭЛ 159-407, 159-414 и 159-438 применяют в качестве \»контактолов\» — продуктов, обеспечивающих электрический контакт в приборах и устройствах электронной и часовой отраслей промышленности. Они отличаются повышенной теплопроводностью во всем интервале рабочих температур. Компаунды **СИЭЛ** 159-190, 159-256, 159-360, 159-406, 159-431 и, особенно, СИЭЛ 159-306 и 159-307 обладают повышенной нагревостойкостью и предназначены для покрытий различных элементов электронной техники и электротехнического оборудования, длительно эксплуатирующихся в интервале температур 220-300°C.

Все компаунды вышеуказанных марок обеспечивают стабильную работу защищаемых ими изделий в широком диапазоне температур, повышение выхода годных изделий, надежность и стабильность электрических параметров приборов в условиях длительной эксплуатации.

Чтобы купить **Компаунд «СИЭЛ» 159-356** и получить подробную консультацию по ее свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: