



Заливочный кремнийорганический компаунд, отверждаемый при комнатной температуре. При необходимости может быть легко удален механически. Предназначен для герметизации микросхем, катушек, электрических разъемов и других изделий в электронной промышленности, приборо- и машиностроении для защиты от внешних воздействующих факторов.

Основные особенности:

- Отверждается без усадки
- Широкий диапазон рабочих температур: от -60°C до +250°C
- Низкая заливочная вязкость: при заливке легко растекается, заполняет малейшие зазоры, отверждается без пузырей. В точности повторяет геометрию формы
- Отверждается при комнатной температуре либо при повышенной (ускоренный режим)

[Техническая консультация](#)

Показатель	Значение
Внешний вид	Однородная вязкая полупрозрачная жидкость
Жизнеспособность, минут при температуре 15-35 оС, не менее	40
Время полного отверждения, часов «Холодный» режим отверждения:	
— при температуре 15-35 °С	24
«Горячий» режим отверждения:	
— при температуре 60-70 °С	4
Относительное удлинение, %, не менее	30
Плотность, г/см ³	1
Объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее	$4 \cdot 10^{10}$
Интервал рабочих температур, °С	-60 ... +250



Компаунд СТЭП-КС1 ТУ 2257-018-50050552-2016

По вопросам приобретения **компаунда СТЭП-КС1 ТУ 2257-018-50050552-2016** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов