

**ТУ 38.103508-81**

Компаунд Висксинт К-68, представляет собой композицию вязкотекучей консистенции, состоящую из пасты «К» и катализатора № 68. Компаунд работоспособен в интервалах температур от минус 70 до плюс 250 °С и имеет следующий ресурс работы:

- при температуре 200 °С - 2500 ч
- при температуре 250 °С - 1500 ч.

Компаунд Висксинт К-68 предназначен для герметизации различных изделий радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры, работающей в воздушной среде и в условиях повышенной влажности. Контакт с компаундом Висксинт К-68 в интервале рабочих температур не вызывает коррозии алюминиевых сплавов неанодированных, неплакированных, сталей кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряного покрытия, при температурах прогрева 60, 100, 150 °С не вызывает коррозии оловянного покрытия и меди; при температурах прогрева 200 и 250 °С не усиливает коррозии меди.

Техническая консультация

Наименование показателя	К-68
Внешний вид паст	Вязкотекучий материал от белого до темно-серого цвета. Допускается выпадение наполнителя, распределяющегося при перемешивании
Жизнеспособность, ч, в пределах	0,5-5,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	1,67
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	80
Твердость по Шору А, условные единицы, в пределах	45-65
Прочность связи компаунда с металлом при отслаивании при применении подслоя П-11 кН/м (кгс/см), не менее	0,69 (0,7)
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре (20±5) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %, ом.см, не менее	1x10 ¹³
Удельное поверхностное электрическое сопротивление при температуре (20±5) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %, ом.см, не менее	1x10 ¹³
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 ⁶ гц, не более	0,020
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 ⁶ гц, не более	4,0
Электрическая прочность при температуре (20±5) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %, ом.см, не менее	15

Фасовки: 5,425 кг и 10,850 кг.

По вопросам приобретения Компаунд Висксинт К-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов