



Предназначен для защиты микросхем, а также герметизации узлов и деталей электронной аппаратуры.

Представляет собой силиконовую самоадгезионную композицию.

Компаунд поставляется в виде двух компонентов: основы и отвердителя.

Компоненты компаунда хранят в складских помещениях при температуре $15 \div 35$ °С и относительной влажности не более 80% в условиях, исключающих попадание влаги, на расстоянии не менее 2 м от источников тепла.

В отвержденном состоянии компаунд нетоксичен.

Производится в соответствии с ТУ 6365-001-07615973-02.

Техническая консультация

Технические характеристики		ВС-1
Диапазон рабочих температур, °С		от - 60 до +200
Жизнеспособность после смешивания основы и отвердителя при температуре (25 ± 10) °С, ч., не менее		2
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре (25 ± 10) °С, Ом•см, не менее		$1 \cdot 10^{14}$
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц при температуре (25 ± 10) °С, не более		$1,2 \cdot 10^{-3}$
Электрическая прочность при температуре (25 ± 10) °С, кВ/мм, не менее		5
Внутренние напряжения при температуре 70 °С		отсутствуют

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Срок хранения в закрытом объеме основы и отвердителя, мес.	6
--	---

Технология применения

- Приготовление компаунда (смешивание основы и отвердителя в соотношении 100:6 массовых частей соответственно) осуществляют непосредственно перед употреблением.
- Компаунд наносят методом заливки.

По вопросам приобретения компаунд ВС-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: