



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭПК-1	Эпоксидная смола, отверждаемая малеиновым ангидридом. Отверждение при 120°С в течение 10-15 ч	1,23	103	14	—	1000-1200	1400
ЭПК-4	Эпоксидная смола + МГФ-9. Отверждение малеиновым ангидридом.	1,23	—	16 — 21	—	1000-1200	1100-1400

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные ЭПК-1, ЭПК-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:



Компаунды эпоксидные ЭПК-1, ЭПК-4

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов