



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭПК-5	Эпоксидная смола отверждаемая малеиновым ангидридом.	1,23-1,25	110	12 — 28	—	1100-1300	1100-1430
ЭПК-6	Эпоксидная смола + полиэфир № 1. Отверждение метилтетрагидрофталевым ангидридом.	1,23-1,25	—	10 — 21	—	1100-1300	1100-1400

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные ЭПК-5, ЭПК-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: