



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭЗК-5	Эпоксидная смола + жидкий тиокол, отверждаемые малеиновым ангидридом. Наполнитель — пылевидный кварцевый песок.	1,52	70	4	—	1600	700



Компаунды эпоксидные ЭЗК-5, ЭЗК-6

ЭЗК-6	Эпоксидная смола + полиэфир МГФ-9, отверждаемые полиэтиленполиамины. Наполнитель — пылевидный кварцевый песок. Может отверждаться при комнатной температуре и при нагреве. Образует прочный масловодостойкий и механически прочный слой.	1,22	82	5	—	1100	900
-------	---	------	----	---	---	------	-----

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные ЭЗК-5, ЭЗК-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов