



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭЗК-7	Эпоксидная смола + касторовое масло + бутилметакрилат, отверждаемые гексаметилендиамином. Наполнитель — пылевидный кварцевый песок. Отверждение при нагревании до температуры 70 — 80°С в течение 4 — 6 ч.	1,6	—	5,9	—	—	770



Компаунды эпоксидные ЭЗК-7, ЭЗК-8

ЭЗК-8	Эпоксидная смола + жидкий тиокол, отверждаемые метафенилендиамином. Наполнитель — молотая слюда. Отверждение при нагревании до температуры 50 — 70°C в течение 2 — 6 ч.	1,45	—	5,9	—	—	654
-------	---	------	---	-----	---	---	-----

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные ЭЗК-7, ЭЗК-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов