



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭЗК-9	Эпоксидная смола + полиэфир № 220. Отверждение метилтетрагидрофталевым ангидридом. Наполнитель — пылевидный кварцевый песок. Маслостоек.	1,6-1,8	90	5,15	—	1500	1000-1200
ЭЗК-10	Эпоксидная смола ЭДЛ. Отверждение малеиновым + фталевым ангидридом. Наполнитель — пылевидный кварцевый песок. Отверждение впри 120 — 130°С в течение 10 ч.	1,4-1,6	—	14	—	—	1350

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные ЭЗК-9, ЭЗК-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунды эпоксидные ЭЗК-9, ЭЗК-10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов