



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
ПЭН-1	Лак полиуретанэпоксисовлачный	—	—	—	—	—	—
КЭП-1	Эпоксидная смола Э-37 + полиэфир № 220. Отверждение малеиновым + фталевым ангидридом. Наполнитель — пылевидный кварцевый песок. Готовится из отдельных компонентов непосредственно перед использованием.	1,7-1,8	60-70	4 — 6	550-600	850-950	900-950

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные ПЭН-1, КЭП-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: