



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
УП-5-183	Наполненная композиция, отверждающаяся при умеренной температуре (до 70 град.С). Обладает хорошей эластичностью в сочетании с электроизоляционными свойствами	—	4/70	13/70	—	9,0	—
УП-5-183-1	Ненаполненная композиция, отверждающаяся при умеренной температуре (до 70 град.С). Обладает хорошей эластичностью в сочетании с электроизоляционными свойствами	—	5/70	13/70	—	10,0	—



Компаунды эпоксидные УП-5-183, УП-5-183-1

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные УП-5-183, УП-5-183-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов