



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
УП-5-186	Наполненная композиция холодного отверждения	4 — 7/25	2 — 4/20	24/20 + 10/50	30,0	—	80,0
УП-5-187	Наполненная эпоксидная композиция пониженной горючести (коэффициент горючести 1,0)	4 — 7/25	2 — 4/20	24/20 + 10/50	30,0	—	80,0

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные УП-5-186, УП-5-187 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: