



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
УП-5-219	Отличается высокими электроизоляционными свойствами и влажностойкостью	—	6/20	8/80	50,0	—	—
УП-5-221	ТУ 6-05-241-505-87	—	3 — 4/20	7 сут/20	20,0	70,0	—

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные УП-5-219, УП-5-221 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: