



## Техническая консультация

| Марка    | Внешний вид, характеристика                                                                                                                         | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С | Время желатинизации, час/град.С | Режим отверждения, час/град.С | Разрушающее напряжение, МПа |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                     |                                                     |                                 |                               | при растяжении              | при сжатии | при изгибе |
| 1        | 2                                                                                                                                                   | 3                                                   | 4                               | 5                             | 6                           | 7          | 8          |
| УП-5-234 | Наполненная композиция холодного отверждения. Обладает высокой водостойкостью, эластичностью, хорошими прочностными и адгезионными характеристиками | —                                                   | 4/20                            | 7 сут/20                      | 12,0                        | —          | —          |
| УП-5-239 | ТУ 6-05-241-302-81                                                                                                                                  | —                                                   | 4/20                            | 7 сут/20                      | >14,0                       | —          | —          |

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные УП-5-234, УП-5-239 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунды эпоксидные УП-5-234, УП-5-239

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов