



Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
1	2	3	4	5	6	7	8
УП-6-110	ТУ 6-05-241-313-82	—	—	2/100 + 2/120 + 3/150 + 5/200	20,0	43,0	150,0
УП-6-111	ТУ 6-05-241-360-83	—	—	24/20 + 5/80	5,5	14,7	—

По вопросам приобретения Компаунды эпоксидные УП-6-110, УП-6-111 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: