



Предназначены для защиты высоковольтных полупроводниковых приборов. Однокомпонентные. Электроизоляционные свойства компаундов устойчивы к воздействию спецфакторов.

Производятся в соответствии с ТУ БУО.028.106.

Техническая консультация

Технические характеристики	КЭБ-1	КЭБ-2
Диапазон рабочих температур, °C	от -65 до +250	
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 6 мм) при температуре (20±5) °C, с, не более	120	200
Жизнеспособность, мин., не менее	30	30
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см, не менее	1•10 ¹⁵	
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более	1•10 ⁻³	
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	30	
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	0.35	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	95	
Содержание ионных примесей, %, не более:		
Na+	5•10 ⁻⁴	
K+	5•10 ⁻⁴	
Cl-	5•10 ⁻⁴	
Срок хранения, мес.	6	

Технология применения:

- Наносятся любым способом.
- Отверждаются под действием влаги воздуха.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Компаунды КЭБ-1, КЭБ-2

- Толщина отверждаемой пленки — не более 2 мм.

Режим отверждения:

- выдержка при температуре $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ - 5 ч.;
- выдержка при температуре $(150 \pm 5)^\circ\text{C}$ - 7 ч.

По вопросам приобретения компаунды КЭБ-1, КЭБ-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов