



Предназначены для герметизации источников высокоинтенсивного излучения света и других изделий электронной техники.

Компаунды поставляются в виде двух компонентов: основы и отвердителя.

В отвержденном состоянии компаунды нетоксичны.

Производится в соответствии с ТУ БУО.028.071.

Техническая консультация

Технические характеристики	КЭТ-3Н	КЭТ-6Н
Диапазон рабочих температур, °С	от -100 до +200	
Внешний вид	Паста белого цвета с желтоватым оттенком в соответствии с образцом внешнего вида, согласованным с заказчиком	
Условная вязкость по методу «круга»	—	2-4
Жизнеспособность, ч., не менее	2	
Время отверждения до отлипа при (25±10) °С, ч., не более	24	20
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	15	
Предел прочности при сдвиге с применением подслоя марки КА-1 на паре «кварц-кварц», МПа, не менее	4,0	—
Предел прочности при сдвиге на паре «алюминий-алюминий», МПа, не менее	—	1,5
Гарантийный срок хранения компонентов, мес.	6	



Компаунды КЭТ-3Н, КЭТ-6Н

По вопросам приобретения компаунды КЭТ-3Н, КЭТ-6Н и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов