



Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование параметра	Значение							
Удельное поверхностное сопротивление, МОм/кв.	0,1	0,5	1,0	5,0	10,0	100	500	1000
Отклонение от номинала, % не более	+/-40							
ТКС* 10 ⁻⁶ град ⁻¹ в интервалах температур: +25...+150 °С -60...+25 °С	0...-850 0...-1000						0...-1500 0...-1500	
Коэффициент напряжения, К _н , при изменении напряжения от 30В до 300В, % не более	+ 10						+ 30	
Изменение сопротивления под воздействием нагрузки при 300В/мм в течение 500 час., %, не более	+ 5,0						+ 5,0	
Режимы вжигания: — максимальная т-ра, °С -общее время, мин — время при макс. т-ре, мин. — среда вжигания	800...870 53...57 7...10 воздух							
Номер ТУ	ЭПО.035.008ТУ							

Применение:

Применяются для изготовления высокоомных высоковольтных резисторов на керамике **ВК-94-1, ВК-94-2, ВК-96, ВК-100**. Совместимы с проводниковыми

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Комплект резистивных станнатных высоковольтных паст серии ПРС-СВ

пастами серии **ПП**. Для получения промежуточных номиналов допускается смешение паст соседних номиналов.

По вопросам приобретения **Комплект резистивных станнатных высоковольтных паст серии ПРС-СВ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов