



Композиция для радужного хромирования блестящего цинкового покрытия ЛИКОНДА 2А-Т

Используется:

Композиция предназначена для хромирования блестящего гальванического цинкового покрытия с целью увеличения коррозионной стойкости. Композиция однокомпонентна и представляет собой сухой продукт. Применяется как на подвесочных, так и во вращательных установках.

Концентрация композиции Ликонда 2А-Т - 50-70 г/дм³.

Норма расхода композиции Ликонда 2А-Т составляет 25-30 г/м².

Композиция для бесцветного хромирования цинкового покрытия ЛИКОНДА 24

Используется:

Композиция предназначена для бесцветного с голубым оттенком хромирования цинковых покрытий, полученных из цианистых, щелочных нецианистых и слабокислых электролитов цинкования.

Композиция представляет собой сухой продукт и состоит из Ликонды 24А и Ликонды 24Б.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хромирующий раствор не содержит соединений шестивалентного хрома. Хромирование оцинкованных деталей производится путем погружения в раствор.

Концентрация Ликонда 24А - 8-12г/дм³.

Концентрация Ликонда 24Б - 8-12 г/дм³.

Норма расхода Ликонда 24А - 4-6 г/м², Ликонда 24Б - 2-6 г/м².

По вопросам приобретения **композиций для хромирования** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов