



Композиция ЦКН-101 применяется для электрохимического удаления некачественных серебряных покрытий с поверхности деталей из черных металлов, меди и медных сплавов.

Техническая консультация

Состав раствора и технологические параметры

Композиция ЦКН-101, мл/л	300-400
Температура раствора, °C	18-35
Плотность тока (анодная), А/дм ²	2-10
pH раствора	8,5-9,5

Приготовление и корректировка раствора

- Ванну для приготовления раствора заполняют на 2/3 объема теплой (35-40°C) водой, после чего, предварительно перемешав, вводят необходимое количество композиции ЦКН-101. Затем доливают воду до необходимого объема и раствор тщательно перемешивают.

Через 15-20 минут после приготовления раствора измеряют его pH и при необходимости проводят корректировку в соответствии с указанным интервалом значений.

- Контроль раствора осуществляется измерением его плотности при 20°C при помощи ареометра и pH. Плотность готового раствора должна находиться в пределах 1,08 — 1,11 г/см³. Корректировка производится простым добавлением композиции ЦКН-101 или разбавлением водой до нужной плотности.

Транспортировка и хранение

Транспортирование композиции ЦКН-101 допускается всеми видами транспорта в плотно закрытой таре из полиэтилена.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Композиция ЦКН-101

Композиция ЦКН-101 должна храниться в закрытых складских помещениях вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +35°C.

Срок хранения композиции ЦКН-101 — 1 год с момента изготовления.

По вопросам приобретения Композиция ЦКН-101 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов