



Композиция ЦКН-54 для патинырования медных и серебряных сплавов

Процесс холодного чернения ЦКН-54 заменяет горячее персульфатное и сульфидное оксидирование изделий из сплавов серебра и меди и предназначен для получения на их поверхности патины от серого до черного цвета, повышающей декоративность рельефных изделий. Процесс рекомендуется при производстве ювелирной продукции, предметов интерьера и т.п., отвечающих требованиям современного дизайна.

Рабочий раствор состоит из композиции ЦКН-54 и воды, от степени разбавления зависит скорость чернения и интенсивность окраски; обычно композиция разбавляется в объемном соотношении 1:1 до 1:5 при обработке изделий методом погружения (окунания); при обработке изделий тампонами или кисточками композицию ЦКН-54 разбавлять не надо.

Перед чернением в композиции ЦКН-54 изделия необходимо тщательно обезжирить и промыть теплой проточной водой. После этого изделия погружают в раствор композиции или протирают неразбавленной композицией до получения черного оксидного покрытия требуемой интенсивности. Затем изделие промывается проточной водой и высушивается любым доступным способом (обдув, прогрев, протирка). Для осветления отдельных участков изделия применяется последующая механическая обработка.

Корректировка раствора

Корректировка раствора производится после сильного возрастания времени чернения. Для корректирования раствор отстаивается в течении нескольких часов, отбирается 60-70% объема раствора без осадка и к нему добавляется 40-30% свежей композиции ЦКН-54.

Техника безопасности

Композиция ЦКН-54 по степени воздействия на организм в соответствии с Гигиеническими нормами ГН 2.2.5.686-98 и ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу опасности.

При эксплуатации растворов композиции ЦКН-54 необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.008-75 и заводских инструкций по технике безопасности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Композиция ЦКН-54 для патинырования медных и серебряных сплавов

Транспортировка и хранение

Транспортирование композиции ЦКН-54 допускается всеми видами транспорта в таре из полиэтилена.

Композиции ЦКН должны храниться в закрытых складских помещениях вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +35°C.

Срок хранения композиции ЦКН-54 — 6 месяцев с момента изготовления.

По вопросам приобретения Композиция ЦКН-54 для патинырования медных и серебряных сплавов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов