(ТУ 2499-010-40195384-05)

Композиция ЦКН-65 предназначена для электрохимического обезжиривания деталей из цветных металлов, в том числе алюминия. Раствор также может применяться для обезжиривания черных металлов.

Раствор обладает повышенным ресурсом и легко регенерируются — отделение масляно-жировых загрязнителей может проводиться электрофлотационными, ультрафильтрационными и другими известными методами

Техническая консультация

Состав раствора и технологические параметры

Композиция ЦКН-65, мл/л	**100-200**
Температура раствора, ^{o}C (*)	**20-50**
Плотность тока, А/дм^{2}	**2-15**
Время, мин	**2-10**

Приготовление и корректирование раствора

1. Композицию ЦКН-65 растворяют в воде, исходя из концентрации 150 мл/л. После полного растворения ЦКН-65 раствор готов к эксплуатации.

2. Корректирование по композиции ЦКН-65 производится по степени уноса раствора обезжиривания (после обработки 1м2 выносится примерно 0,2 л раствора обезжиривания).

Расчетная норма расхода композиции ЦКН-64 при указанной степени уноса составляет 20-30 мл/м2.

Техника безопасности

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Композиция ЦКН-65 — высокощелочная жидкость, едкое вещество. При эксплуатации растворов композиции ЦКН-65 необходимо соблюдать требования заводских инструкций по технике безопасности.

Транспортировка и хранение

Транспортирование композиции ЦКН-65 допускается всеми видами транспорта в плотно закрытой таре из полиэтилена.

Композиция ЦКН-65 должна храниться в закрытых складских помещениях вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +35ОС.

Срок хранения композиции ЦКН-65 — 1 год с момента изготовления.

По вопросам приобретения Композиция ЦКН-65 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: