



## КОНЦЕНТРАТ ЦИРКОНОВЫЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ (силикат циркония, циркон молотый)

### Описание и физические свойства

**Вид:** порошок светло-серого цвета. Без запаха и вкуса.

**Хранение:** в закрытых контейнерах или мешках, оберегая от механических повреждений. Срок хранения неограниченный.

**Примечание:** Комбинат готов рассмотреть возможность поставки концентрата улучшенного качества и с иными требованиями к гранулометрическому составу.

**Применение:** Сырье для производства огнеупоров для металлургической, стекольной и литейной промышленности, производства стекла и керамики, циркона металлического, соединений циркония, эмалей, глазури.

### Отгрузка:

50 килограммовые мешки;  
мягкие одноразовые контейнера типа МКР-1 (биг бэг) по 1 тонне нетто.

### Техническая консультация

Температура плавления:	2200 °С
Плотность:	4500 — 4650 кг/м <sup>3</sup>
Насыпная плотность:	2480 кг/м <sup>3</sup>
Размер частиц:	40 — 60 мкм
Пожароопасность:	не горюч
Растворимость в воде:	нерастворим

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КОНЦЕНТРАТ ЦИРКОНОВЫЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ (силикат циркония, циркон молотый)

Техническая консультация

Состав минералов	Содержание, %
циркон:	98 — 99%
рутил/ильменит:	0,1 — 0,3%
монацит:	0,02
кианит:	0,5-2,5
кварц:	0,05 — 0,2

Техническая консультация

Размер отверстия	Содержание	Размер отверстия	Содержание
сита, микрон	данного класса, %	сита, микрон	данного класса,
+ 63	До 3	+ 45	До 2
+ 40	До ю	+ 30	До 6
+ 20	До 25	+ 20	До ю
+ 5	До 60	+ 5	До 40

По вопросам приобретения **концентрата цирконового порошкообразного (силикат циркония, циркон молотый)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КОНЦЕНТРАТ ЦИРКОНОВЫЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ (силикат циркония, циркон молотый)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов