



Предназначен для приготовления (3-15)% водных эмульсий, применяемых в качестве технологической среды на операциях лезвийной и абразивной обработки цветных металлов, алюминиевых сплавов и нормально обрабатываемых сталей с целью повышения стойкости режущего инструмента и качества обрабатываемых деталей на станках-автоматах и автоматических линиях.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Внешний вид, запах	Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета со специфическим, не раздражающим запахом
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , в пределах	1020-1065
Массовая доля воды, %, не более	60
Вязкость кинематическая, при 50°С, мм ² /с, не более	80
Стабильность при хранении	выдерживает
Кислотное число, мг КОН/г, не менее	21
Массовая доля азота, %, не менее	2,0
Резерв щелочности 3% водной эмульсии концентрата 0,1н НСl, см ³ , не менее	32
Стабильность водной эмульсии концентрата с массовой долей 3%	выдерживает
Коррозионная агрессивность водной эмульсии концентрата с массовой долей 3%	выдерживает
Водородный показатель (рН) водной эмульсии концентрата с массовой долей 3%	9-10,5

По вопросам приобретения **смазочно-охлаждающего технологического средства концентрат ЭМ-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов