



КОНЦЕНТРАТ ИЛЬМЕНИТОВЫЙ (ильменитовый песок, ильменит)

Техническая консультация

Химический состав, %		Стандартный	Обесставроличенный	Обесхромленный
		марка Р	марка С	марка Х
TiO ₂	Не менее	63	63	63
Al ₂ O ₃	Не более	3	1,5	3
SiO ₂	Не более	2	1,4	2
Cr ₂ O ₃	Не более	н/н	н/н	0,4
Влага	Не более	0,5	0,5	0,5
Остаток на сетке №04	Не более	0,4	0,4	0,4

Состав минералов	Содержание, %
ильменит:	90-96
рутил/лейкоксен:	0,5-4
циркон:	0,1-0,5
монацит:	<0,2
ставролит:	0,5 – 4,0
дистен:	0,05 – 0,3
турмалин:	0,05 – 0,2
хромшпинелит:	1,5-3,0

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КОНЦЕНТРАТ ИЛЬМЕНИТОВЫЙ (ильменитовый песок, ильменит)

Температура плавления:	~1365°C
Плотность:	4120 — 4170 кг/м ³
Насыпная масса:	2130 — 2240 кг/м ³
Размер частиц:	63 -160 мкм
Пожароопасность:	не горюч
Растворимость в воде:	нерастворим
Угол естественного откоса:	32
Гвердость:	5

Техническая консультация

Размер отверстия сита, мк	Содержание данного класса, %
212	следы
150	10
106	64
75	99
-75	100

Внешний вид: в сухом состоянии свободно текучий песок черно-коричневого цвета. Форма зерен уплощенно-округлая. Цвет зерна от светло-коричневого до черного.

Условия хранения: в закрытых контейнерах или мешках, оберегая от механических повреждений.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КОНЦЕНТРАТ ИЛЬМЕНИТОВЫЙ (ильменитовый песок, ильменит)

Срок хранения неограниченный.

Конечное применение: Производство синтетического рутила, пигментной двуокиси титана, сварочных электродов, губчатого титана, титана металлического, в сталеплавильном производстве.

Отгрузка:

- насыпью в железнодорожных вагонах или в трюм судна;
- 50 килограммовые мешки;
- одноразовые мягкие контейнеры типа МКР-1 (бит бэг) по 1 тонне нетто.

По вопросам приобретения **концентрата ильменитового (ильменитового песка, ильменита)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов