



Техническая консультация

Состав:	Композиция на основе полиэтилена или сэвилена, вспенивающего агента азобисформамида (марка А-П) и активаторов разложения (марка А-АР). Концентрат состоит из двух компонентов: марка А-П и марка А-АР, ис-пользуемых одновременно при вспенивании полиолефинов.		
Физико-химические свойства:		Марка А-П	Марка А-АР
		Гранулы желтого цвета	гранулы белого цвета с бежевым оттенком
	Массовая доля, %: вспенивающего агента	10	—
	активаторов разложе-ния	—	5
Применение:	Для получения вспененных изделий на основе полиолефинов (пленки, листы, трубы, кабельная изоляция и другие изделия). Дозировка и соотношение компонентов зависит от требуемой плотности изделий, метода и температуры переработки.		
Упаковка:	Мешки полиэтиленовые клапанные. Масса нетто — 25 кг.		
Хранение:	В не отапливаемых вентилируемых помещениях. Не допускается попадание влаги.		

- [Пенообразующий концентрат «Пенокон-П1-У» ТУ: 2243-015-10489953-2001](#)
- [Концентрат пенообразующего полистирола марки «Пенокон-СЗА» ТУ: 6-05-221-840-85](#)

По вопросам приобретения концентрат пенообразующий и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов