



Техническая консультация

Состав:	Композиция на основе полиэтилена (марка А), сэвилена (марка Б) или полипропилена (марка В) со стабилизаторами из класса оксibenзофено-нов и пространственно-затрудненных аминов, синергическими и техно-логическими добавками.			
Физико-химические свойства:		Марка А	Марка Б	Марка В
	Внешний вид	гранулы желтого цвета		
	Показатель те-кучести распла-ва, г/10 мин	6	6	25
Применение:	Для изготовления изделий из полиолефинов, АБС-пластиков, полистиро-ла, которые эксплуатируются под воздействием света и тепла, в том числе для изготовления полиолефиновых пленок для теплиц со сроком службы свыше трех сезонов. Легко дозируется, хорошо совмещается и распределяется в полимерной матрице. Дозировка 2-5 %.			
Упаковка:	Мешки полиэтиленовые клапанные. Масса нетто — 25 кг.			
Хранение:	В крытых складских помещениях. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей.			

По вопросам приобретения концентрат светостабилизирующий и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: