

**(СКП порофор ПВХ)**

## Техническая консультация

|                             |                                                                                                                                                                  |                       |         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Состав:                     | Композиция на основе поливинилхлорида, вспенивающего агента азобис-формамида и технологических добавок.                                                          |                       |         |
| Физико-химические свойства: |                                                                                                                                                                  | Марка А               | Марка Б |
|                             | Внешний вид                                                                                                                                                      | Гранулы желтого цвета |         |
|                             | Газовое число, см <sup>3</sup> /г, не менее                                                                                                                      | 50                    | 50      |
|                             | Температура начала разложения, °С, не более                                                                                                                      | 170                   | 175     |
| Применение:                 | Для снижения веса, придания эластичности и объемности материалов на основе ПВХ (обувные материалы, искожа, обои, игрушки и т.п.). Рекомендуемая дозировка -2-5%. |                       |         |
| Упаковка:                   | Мешки полиэтиленовые клапанные.<br>Масса нетто — 25 кг.                                                                                                          |                       |         |
| Хранение:                   | В неотапливаемых вентилируемых складских помещениях. Не допускается попадание влаги. Срок хранения 6 месяцев.                                                    |                       |         |

По вопросам приобретения концентрат вспенивающий обувной и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов