



ТУ 2252-362-56897835-2004

Описание:

клеи холодного отверждения на основе эпоксидной смолы, модифицированной олигоэфирциклокарбонатом, модифицированного аминного отвердителя.

Применение:

для склеивания алюминиевых, магниевых сплавов, сталей, стеклоуглепластиков, керамических материалов.

Клей обеспечивает повышенную трещиностойкость, вибро- и ударопрочность. Применяется для вклеивания кристаллов кремния в микросхемах, кремниевых тензобалок в датчиках силы, давления и акселерометрах.

[Техническая консультация](#)**Основные технические характеристики**

Наименование показателя	Значение
Относительное удлинение при растяжении, %, не менее	2,0
Прочность при сдвиге клеевых соединений из алюминиевого сплава АМг6 при температуре 25 °С, МПа, не менее	14,0
Прочность при отрыве клеевых соединений из алюминиевого сплава АМг6 при температуре 25 °С, МПа, не менее	22,0
Интервал рабочих температур	от минус 196 °С до плюс 150 °С

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Режим отверждения, ч	48
----------------------	----

По вопросам приобретения Конструкционный клей ЦМК-21 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: