



ТУ 2252-646-56897835-2015

Описание:

клей холодного отверждения на основе термостойкой эпоксидной смолы, модифицированной олигоэфирэпоксидами, модифицированного аминного отвердителя и смеси наполнителей.

Применение:

для склеивания алюминиевых, титановых сплавов, сталей, стекло- и углепластиков в различных сочетаниях, обеспечивающие повышенную прочность соединения при температуре плюс 150 °С.

Техническая консультация

Основные технические характеристики

Жизнеспособность в массе до 20 г при температуре 25 °С, ч, не менее	3,0
Прочность на сдвиг клеевых соединений из алюминиевого сплава при температуре: 25 °С, МПа, не менее	12,0
плюс 150 °С, МПа, не менее	5,0
Интервал рабочих температур	от минус 196 °С до плюс 260 °С
Режим отверждения, ч	72-96

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Конструкционный клей ЦМК-КК

По вопросам приобретения Конструкционный клей ЦМК-КК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов