



ТУ 2252-729-56897835-2016

**Описание:**

клей горячего отверждения на основе эпоксидной смолы, модифицированной низкомолекулярными разбавителями, латентного отвердителя и смеси наполнителей.

**Применение:**

для склеивания металлов, керамических материалов, разнородных материалов в разных сочетаниях, деталей в узлах изделий, испытывающих в процессе эксплуатации воздействие динамически изменяющихся механических нагрузок и температурных полей.

[Техническая консультация](#)

**Основные технические характеристики**

| Наименование показателя                                                                | Значение |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Прочность при отрыве клеевых соединений из стали при температуре: 25 °С, МПа, не менее | 30,0     |
| Прочность при сдвиге клеевых соединений из стали при температуре: 25 °С, МПа, не менее | 15,0     |
| 150 °С, МПа, не менее                                                                  | 15,0     |
| Температура стеклования клеев, отвержденных при температуре 120 °С, 0С, не менее       | 140±2    |
| Модуль упругости при температуре 25 °С клеев, отвержденных при температуре 120 °С, МПа | 6000±200 |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Конструкционный клей ЦМК-ОК-1

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Интервал рабочих температур | от минус 60 °С<br>до плюс 200 °С<br>(кратковременно<br>до 250 °С) |
| Режим отверждения, ч        | 120 °С -2 ч, или<br>150 °С-0,5 ч                                  |

По вопросам приобретения Конструкционный клей ЦМК-ОК-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов