ТУ 2252-729-56897835-2016

Описание:

клей горячего отверждения на основе эпоксидной смолы, модифицированной низкомолекулярными разбавителями, латентного отвердителя и смеси наполнителей.

Применение:

для склеивания металлов, керамических материалов, разнородных материалов в разных сочетаниях, деталей в узлах изделий, испытывающих в процессе эксплуатации воздействие динамически изменяющихся механических нагрузок и температурных полей.

Техническая консультация

Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Прочность при отрыве клеевых соединений из стали при температуре: 25 °С, МПа, не менее	30,0
Прочность при сдвиге клеевых соединений из стали при температуре: 25 °С, МПа, не менее	20,0
150 °С, МПа, не менее	5,0
Температура стеклования клеев, отвержденных при температуре 120 °С, 0С, не менее	132±2
Модуль упругости при температуре 25 °С клеев, отвержденных при температуре 120 °С, МПа	5700±200

Интервал рабочих температур	от минус 60 °С до плюс 150 °С
Режим отверждения, ч	120 °С -2 ч, или 150 °С-0,5 ч

По вопросам приобретения Конструкционный клей ЦМК-ОК-9 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: