Техническая консультация

Химический состав материала, %

Марка сплава	Серебро	Медь	Примеси, не более				
			Свинец	Железо	Сурьма	Висмут	Всего
СрМ 90	89,7-90,3	ост.	0,004	0,010	0,002	0,002	0,11

Техническая консультация

Физико-механические свойства материала

Марка сплава	Теоретическая плотность, $1*10^3$кг/м^3	Удельное электрическое сопротивление, 10^{-6}Ом*м, не более	Твердость HV, МПа (кгс/мм^2), не менее	Температура плавления, К	
				Верхняя критическая точка	Нижняя критическая точка
СрМ90	10,32	0,019	1100 (110)	1148,0	1052,0

По вопросам приобретения Контакты серебряные СрМ900 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: