Концентрат эмульсола АГАТ-Ф3 — эмульсол применяется в промышленности при **производстве бетонных изделий.**

Эмульсол АГАТ-Ф3 прост в приготовлении, готовится на технической холодной воде любой жесткости. Не требует добавления соды и подогрева воды.

Наносится эмульсол АГАТ-Ф3 на поверхность формы любыми методами, особенно хорошо — методом распыления.

Образует стойкий к высоким давлениям прочный разделительный слой, благодаря чему предотвращается образование налипания и наростов даже в труднодоступных участках. Продукт обеспечивает легкое и быстрое удаление опалубки, оберегая ее от повреждений, вследствие чего достигается экономия материалов.

Эмульсол АГАТ-Ф3 используется в виде 13–15%-й водной эмульсии. Из 1 тонны концентрата эмульсола АГАТ-Ф3 получается 7 тонн рабочей эмульсии.

Характеристики материала. Концентрат эмульсола АГАТ-Ф3:

- эмульсол АГАТ-Ф3 смешивается с водой, образуя стабильную в течение времени эмульсию;
- низкая цена по сравнению с другими производителями дает экономию средств;
- экономичный расход материала;
- универсальность применения для форм и опалубки из металла, фанеры, пластмасс, пластика;
- эмульсол АГАТ-Ф3 хорошо удерживается на поверхности форм во время всех технологических операций;
- обеспечивает бесперебойный процесс производства;
- эмульсол АГАТ-Ф3 полностью исключает сцепление поверхности бетонного изделия с формой;
- эмульсол АГАТ-Ф3 не портит внешнего вида изделий, подходит для белого архитектурного бетона;
- не влияет на сроки и интенсивность твердения бетона;
- защищает металл от коррозии;
- сохраняет древесину;
- пригоден для использования на подогреваемой до +80°С форме;
- морозостойкий. При низких температурах до –25ºС используется в виде концентрата;

- концентрат и рабочая эмульсия являются безопасными для здоровья человека.

Техническая консультация

Концентрат эмульсола *АГАТ-Ф3*	
Технические данные	
Состав	Модифицированная смесь масел без растворителей
Цвет: концентрата 13%-й эмульсии	От светло до темно-коричневого Молочно-белая
Консистенция	Жидкость
Плотность концентрата при 20°С, г/см³	0,890
Температура применения: концентрата 13%-й эмульсии	От –25°С до +80°С От –5°С до +80°С
Способ действия	Физико-химический
Испытание коррозийной агрессивности	Выдерживает
Содержание воды в концентрате	Отсутствует

По вопросам приобретения Концентрат эмульсола АГАТ-Ф3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: