



КС-40

Сажевый концентрат 40% технического углерода на полимерной основе. Может применяться в качестве антикоррозионного покрытия для металлических поверхностей.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Результаты испытаний	Технические требования	Методика испытаний
Прочность при разрыве до старения, МПА	9,5	не менее 8	ГОСТ Р МЭК 60811-1-1
Удельное объёмное сопротивление, ом*см			
— при 23°С	7,1	<100	ГОСТ 20214-74
Плотность, г/см ³	1,12	1.10-1.15	ГОСТ Р МЭК 60811-1-3
Содержание влаги, %	0,09	<0.1	ASTM D6980

По вопросам приобретения концентрат технического углерода на полимерной основе КС-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: