



Крака масляная МА-15 готовая к применению предназначена для наружных и внутренних работ (за исключением окраски полов) и для металлических и деревянных изделий.

Краску масляную МА-15 наносят на поверхность валиком или кистью ровным слоем на сухую, предварительно очищенную от пыли, жировых загрязнений, ржавчины в два слоя.

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом, скипидаром, растворителем для масляных красок, олифой «Оксоль» марки ПВ

Масляная краска МА-15 – лакокрасочный материал, в основу которого входят комбинированные олифы К-2, К-3, К-5 (зачастую одной из составляющих является олифа «Оксоль», изготовленная из натуральных оксидированных растительных масел), пигменты, наполнители. Дополнительно в систему вводятся сиккативы, различные добавки, например, для предотвращения образования осадка. Массовая доля летучих компонентов не превышает 12%, пленкообразователя – не меньше 26%. Степень перетира краски – до 90 мкм. Цвет масляной краски МА-15 определяется содержащимся в ее составе пигментом. Это могут быть: цинковые белила, титановые белила, мумия, сурик железный, охра, окись хрома, другие. Встречается масляная краска МА-15 следующих цветов: синяя, голубая, фисташковая, салатная, зеленая, светло-голубая, бежевая, кремовая, коричневая, темно-красная (вишневая), темно-желтая, красно-коричневая, черная, красная, серая, возможны различные вариации цветов (в зависимости от производителей и пожеланий заказчиков).

Масляная краска МА-15 широко используется в строительстве, быту, на предприятиях. Ей окрашивают изделия и детали из металла, древесины, некоторых других материалов. Краску МА-15 наносят на внутренние поверхности стен, используют для наружной отделки.

Данный лакокрасочный материал отличается высокой устойчивостью к перепадам температуры, различным погодным условиям, обеспечивает эффективную защиту от коррозии, придает поверхностям приятный внешний вид. Не используется для формирования защитных покрытий полов и других поверхностей, подверженных интенсивному износу.

Масляная краска МА-15 формирует твердое, пластичное, светостойкое, атмосферостойкое покрытие, которое не разрушается под воздействием влаги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Характеризуется высокой укрывистостью, хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности. Кроме того, защитный слой обладает антибактериальными свойствами, способен противостоять сырости и плесени. Лакокрасочный материал удобен в использовании, легко наносится. Полностью отвержденное покрытие абсолютно безопасно для детей и взрослых.

После высыхания окрашенная поверхность отличается идеальной структурой (при соблюдении всех правил подготовки поверхности и нанесения ЛКМ), однородностью. Защитная пленка — без морщин, оспин, посторонних включений.

Масляную краску МА-15 перед нанесением следует хорошо перемешать. При повышенной вязкости - развести скипидаром, уайт-спиритом, разбавителем для красок масляного типа. Окрашивать можно только сухую поверхность, тщательно очищенную от грязи, жировых пятен, пыли, остатков окислы, ржавчины. Неровности подложки можно скрыть при помощи шпатлевки (например, ПФ-002). Для увеличения прочности покрытия и лучшей адгезии перед краской наносят грунтовку (ГФ-021). Методы нанесения масляной краски МА-15: кистью, валиком, пневматическим распылением. Влажность воздуха при этом не должна превышать 85%, а температура от +5 до +35°C.

При окраске чистой (новой) древесины ее предварительно необходимо тщательно отциклевать и зашлифовать, обработать олифой либо специальным грунтовочным составом по дереву. Для повышенной прочности, придания красивого насыщенного цвета рекомендуется наносить масляную краску МА-15 в два слоя. Можно и в один, только желательно предварительно обработать окрашиваемую поверхность грунтовкой.

После окрасочных работ инструменты обмывают нефрасом либо уайт-спиритом. Кисть вытирают мягкой и сухой материей, обильно смазывают растительным маслом.

Зависимо от влажности и температуры воздуха длительность высыхания однослойного покрытия может колебаться от 4 до 120 часов. При этом в первые двое суток лакокрасочный слой просто высыхает. Окончательные его свойства определяются через 120 часов после окраски.

Расход масляной краски МА-15 зависит от уровня подготовки поверхности, ее характеристик, способа нанесения, цвета самого ЛКМ и составляет около 55 - 240 г/м². Толщина одного слоя краски около 25 - 30 мкм. Двухслойное покрытие имеет толщину 50 - 60 мкм. На эти показатели оказывает

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



значительное влияние квалификация маляра, вязкость ЛКМ, метод окраски.

Срок эксплуатации однослойного покрытия в умеренном климате (интервал температур от -40 до +60°C) составляет не меньше 1 года. При этом сохраняются защитные и декоративные свойства пленки. Двухслойное покрытие отличается сроком службы намного большим, в сравнении с однослойным.

Хранить масляную краску МА-15 следует в плотно закрытой упаковке, температуре от -40 до +40°C, не подвергая воздействию прямых лучей солнца, высоких температур, влаги.

По вопросам приобретения Крака МА-15 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: