



Краситель красный 5С



ТУ 6-36-5800146-588-89

Данный краситель является **жирорастворимым**.

По внешнему виду порошок представляет собой однородную субстанции. темно-красного цвета.

Производится двух марок: А и Б

Марка А используется для производства полиграфических красок.

Марка Б используется для крашения резины, искусственных кож, поливинилхлорида, при производстве ледерина и лакокрасочной продукции. а также для производства порошковых красок и окраски нитрогрунтов.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Устойчивость к свету в связующем 1:10 TiO ₂ , балл:	5-6
Маслоемкость, г/100г пигмента не более	80
Укрывистость, г/м ²	17
Устойчивость к воздействию дистиллированной воды, балл	5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краситель красный 5С

Устойчивость к хим.реакентам, балл:	
к 5%-ному р-ру HCl	5
к 5%-ному р-ру NaOH	4-5
Устойчивость к растворителям, балл:	
к этанолу	4-5
к бензолу	4
к уайт-спириту	4-5
к бензину	4
к льняному маслу	4
к дибутилфталату	4
к этилацетату	4
к касторовому маслу	4
Термостойкость марки Б в ледерине, °С	110-120

По вопросам приобретения **Краситель красный 5С** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов