



Лак красный ЖБ — горючее вещество. Температура самовоспламенения аэрогеля 355 °С, нижний концентрационный предел воспламенения аэрогеля 79 г/мГОСТ 8573-77 Красители органические. Лак красный ЖБ. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).Средство пожаротушения — распыленная вода.

Лак красный ЖБ — вещество умеренно-опасное, 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Действует на нервную систему и печень. Кумулятивные свойства слабо выражены.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев

Техническая консультация

Наименование параметра	Значение
Внешний вид	Однородный порошок красного цвета
Относительная красящая способность (концентрация) по отношению к стандартному образцу, %	100
Оттенок и чистота окраски	соответствует стандартному образцу
Массовая доля остатка после мокрого просеивания на сите с сеткой № 056 (ГОСТ 6613-86), %, не более	0,3
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более	1,0
Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более	2,0
Реакция водной вытяжки, pH	6,5-8,5
Текущность, мм	выдерживает испытание по п.4.8
Диспергируемость	выдерживает испытание по п.4.9



Краситель органический Лак красный ЖБ ГОСТ 8573-77

Устойчивость к свету, свету и погоде, к воздействию реагентов, связующих и пластификаторов	соответствует стандартному образцу
---	------------------------------------

По вопросам приобретения **Краситель органический Лак красный ЖБ ГОСТ 8573-77** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов