



Краситель органический пигмент голубой фталоцианиновый ГОСТ 6220-76

Органический краситель пигмент голубой фталоцианиновый альфа-нестабильной модификации, предназначенный для полиграфической, резиновой, лакокрасочной промышленности и промышленности искусственных кож и пленочных материалов

Краситель органический пигмент голубой фталоцианиновый используются в полиграфической, резиновой, лакокрасочной промышленности, а также в промышленности искусственных кож и пленочных материалов.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

Техническая консультация

Наименование параметра	Значение
Внешний вид	однородный порошок синего цвета
Относительная красящая способность (концентрация), %, не менее	100
Оттенок и чистота окраски	должен соотв. оттенку стандартного образца
Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более	1,5
Массовая доля остатка после мокрого просеивания, %, не более	0,8
Массовая доля остатка после сухого просеивания, %, не более	0,5
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более	1,0
Реакция водной вытяжки (pH), в пре-делах	5,5-7,0
Текучесть для полиграфических красок, мм	должен выд. исп. по п. 4.9
Диспергируемость, мкм для полиграфических красок для поливинилхлорида	должен выд. исп. по п. 4.10 должен выд. исп. по п. 4.10а

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краситель органический пигмент голубой фталоцианиновый ГОСТ 6220-76

Миграционная устойчивость: в резине в поливинилхлориде в нитроцеллюлозном покрытии	не мигрирует не мигрирует не мигрирует
Устойчивость к воздействию реагентов, связующих, пластификаторов, свету и погоде	должен соответствовать устойчивости стандартного образца

По вопросам приобретения **Краситель органический пигмент голубой фталоцианиновый ГОСТ 6220-76** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов