



Краситель органический прямой алый

ТУ 6-14-450-80 изм.4

Техническая консультация

Наименование параметра	Значение
Внешний вид	однородный порошок темно-красного цвета
Концентрация по отношению к стандартному образцу, %	100
Оттенок	соответствует стандартному образцу
Растворимость в воде, балл, не менее	3,0
Устойчивость окрасок на хлопчатобумажной ткани к физико-химическим воздействиям	соответствует стандартному образцу

Техническая консультация

Процент окраски	Степень устойчивости окраски, балл, в отношении:						
	света	дистиллированной воды	стирки в растворе мыла и соды при (40±2)°C	«пота»	глажения с запариванием	органических растворителей	трения сухого
	Устойчивость окраски после обработки закрепителем ДЦУ						
0,16	1	4/4-5/5	4/4/4-5	4/4-5/4-5	3ж/4/5	5/5/5	5
1,0	2	4/4/4	4/3-4/4	4/4/4-5	3ж/4/4-5	4/5/5	4-5
2,0	2-3	4/4/4	4/3/3-4	4/4/4	3ж/4/4-5	4/5/5	4

Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления.
Краситель органический прямой алый применяется для крашения хлопкового, вискозного волокон, а также для крашения хлопчатобумажного вискозного трикотажа.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краситель органический прямой алый

По вопросам приобретения Краситель органический прямой алый и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов