



Краситель органический прямой желтый светопрочный О

ГОСТ 13553-78

Техническая консультация

| Наименование параметра                                                                    | Значение                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Внешний вид</b>                                                                        | однородный порошок светло-коричневого цвета |
| <b>Концентрация по отношению к стандартному образцу, %</b>                                | 100                                         |
| <b>Оттенок</b>                                                                            | близок стандартному образцу                 |
| <b>Растворимость в воде, баллы, не менее</b>                                              | 4                                           |
| <b>Остаток после сухого просева через сито с сеткой № 056K(ГОСТ 6613-86), %, не более</b> | 2                                           |
| <b>Нерастворимые в воде примеси, %, не более</b>                                          | 1,5                                         |
| <b>Устойчивость окраски на хлопчатобумажном волокне к физико-химическим воздействиям</b>  | соответствует стандартному образцу          |

Техническая консультация

| Процент окраски                  | Устойчивость окраски, балл, в отношении: |                        |                               |         |          |          |                                     |          |                   |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
|                                  | света                                    | дистил-лированной воды | раствора мыла и соды при 40°С | «пота»  | глажения |          | трения(закрашивания белого миткаля) |          | мокрого вытирания | хими-ческой чистке |
|                                  |                                          |                        |                               |         | сухого   | влажного | сухого                              | влажного |                   |                    |
| Без обработки закрепителем       |                                          |                        |                               |         |          |          |                                     |          |                   |                    |
| 1,5                              | 5                                        | 4/4/4-5                | 4/3/3-4                       | 4/4/4   | 3/4      | 4/4/4    | 4-5                                 | —        | 4                 | 5/5/5              |
| После обработки закрепителем ДЦУ |                                          |                        |                               |         |          |          |                                     |          |                   |                    |
| 0,25                             | 4-5                                      | 4/5/5                  | 4/5/5                         | 4/5/5   | 3/4      | 4/4/5    | 5                                   | —        | 4                 | 4/5/5              |
| 1,5                              | 5                                        | 4/5/5                  | 4/4-5/4-5                     | 4/5/5   | 3/4      | 4/4/5    | 4-5                                 | —        | 4                 | 5/5/5              |
| 3,0                              | 5                                        | 4-5/5/5                | 4-5/3-4/4                     | 4-5/5/5 | 3/4-5    | 4/4-5/5  | 4-5                                 | —        | 3-4               | 5/5/5              |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Краситель органический прямой желтый светопрочный О

Краситель органический прямой желтый светопрочный О предназначен для крашения хлопчатобумажного и штапельно-вискозного волокна  
Гарантийный срок хранения 3 года с момента изготовления

По вопросам приобретения Краситель органический прямой желтый светопрочный О и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов