



Краситель органический жирорастворимый красный С используется для окрашивания полистирола, полиметилметакрилата, нитро- и спиртовых лаков, органических растворителей и др. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления.

Техническая консультация

Наименование параметра	Значение
Внешний вид	Однородный порошок кирпично-красного цвета
Концентрация красителя по отношению к стандартному образцу, %	100
Оттенок	должен соответствовать оттенку стандартного образца
Массовая доля остатка после мокрого просева на сите с сеткой № 0056K (ГОСТ 6613-86), %, не более	0,5
Массовая доля золы, %, не более	3,0
Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более	2,0
Температура начала плавления, °С, %, не менее	175
Устойчивость красителя к воздействию реагентов, баллы, в отношении: раствора с массовой долей серной кислоты 5% раствора с массовой долей соляной кислоты 5% раствора с массовой долей гидроокиси натрия 5% раствора с массовой долей углекислого натрия 10%	4-5 5 2-3 4
Устойчивость красителя к воздействию температуры в полистироле	устойчив при температуре до 230°С

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краситель органический жирорастворимый красный С ТУ 6-14-56-86 изм. 1

Массовая доля красителя г/100 г полистирола	Степень устойчивости красителя в баллах	
	к свету	к свету и погоде
0,1	6	6

По вопросам приобретения **Краситель органический жирорастворимый С ТУ 6-14-56-86 изм. 1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов