



Краситель органический жирорастворимый темно-красный представляет собой продукт сочетания диазотированного метааминоазотолуола с бета-нафтолом; относится к малоопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007) по показателю острой пероральной токсичности (острая токсичность при введении в желудок, DL50 per os — более 5000 мг/кг); не оказывает раздражающего действия на кожный покров; в нативном виде раздражает слизистую оболочку глаз.

#### Техническая консультация

Наименование параметра	Значение
<b>Внешний вид</b>	Однородный порошок темно-коричневого цвета
<b>Концентрация красителя по отношению к стандартному образцу, %</b>	100
<b>Оттенок</b>	должен соответствовать оттенку стандартного образца
<b>Массовая доля остатка после сухого просева на сите с сеткой № 09 (ГОСТ 6613-86), %, не более</b>	2,0
<b>Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более</b>	5
<b>Массовая доля золы, %, не более</b>	2,5
<b>Устойчивость красителя к воздействию химреагентов, баллы, в отношении:</b>	5
<b>раствора с массовой долей серной кислоты 5%</b>	5
<b>раствора с массовой долей соляной кислоты 5%</b>	1-2
<b>раствора с массовой долей гидроокиси натрия 5%</b>	4
<b>раствора с массовой долей углекислого натрия 10%</b>	
<b>Устойчивость красителя к воздействию температуры в полистироле</b>	устойчив при температуре до 220°C

#### Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краситель органический жирорастворимый темно-красный 5С ТУ 6-36-5800146-922-90

Массовая доля, г/100 г полистирола		устойчивость красителя, балл	
красителя	диоксида титана	к свету	к свету и погоде
<b>0,1</b>	—	5-6	5-6
<b>0,1</b>	0,5	5	5

По вопросам приобретения **Краситель органический жирорастворимый темно-красный 5С ТУ 6-36-5800146-922-90** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов