



Техническая консультация

| Наименование красителя | ГОСТ или ТУ | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Устойчивость | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---|---|------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|
| | | | Р а с т в о р т и м о с т ь г у л | С в е т | С т р к а | П о т р е н и е с у х о е | Г р е н и е с у х о е | | | |
| Кислотный желтый СВ, 125% | ТУ-2461-002-40476089-2000 | | 97 | 5 | 3 4 4-5 | 2 2-3 3-4 | 4 | | | |
| Кислотный желтый К | ТУ-2461-049-40476089-2001 | №68.01.03.246.П.000344.12.01 от 26.12.2001 - 26.12.2006 | 40 | 4 | 4 5 5 | 4 4 4-5 | 4 | | | |
| Кислотный оранжевый | | | 99 | 4 | 3 3-4 4 | 2 2-3 3-4 | 4 | | | |
| Кислотный оранжевый 2К | ТУ-2461-061-40476089-2002 | №68.01.03.246.П.000167.06.02 от 18.06.2002 - 18.06.2007 | 40 | 4-5 | 4 4-5 4-5 | 4 3-4 4 | 4-5 | | | |
| Кислотный ярко-красный 4Ж | ТУ-2461-152-05800142-2003 | №68.01.03.246.П.000175.06.03от 20.06.2003-19.06.2008. | 100 | 4 | 4 4-5 5 | 4 2-3 3-4 | 4 | | | |
| Кислотный красный 2С, 150% | ТУ-2461-129-05800142-2003 | №68.01.03.246.П.000072.03.03от 20.03.2003-19.03.2008. | 98 | 3 | 4 4 4 | 2 2 2-3 | 4-5 | | | |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|----|-----|---------------|---------------|-----|--|--|--|
| Кислотный бордо | | | 95 | 2-3 | 4 5 4-5 | 3 3 3 | 4-5 | | | |
| Кислотный фиолетовый антрахиноновый | ТУ6-14-92-75 Изменения1,2 | | 10 | 5 | 4 4 4-5 | 3-4 2 4 | 4-5 | | | |
| Кислотный синий 2К, 150% | ТУ-2463-002-05800142-99 | №68.01.03.246.П.000183.06.03от 25.06.2003-24.06.2008. | 45 | 4-5 | 4 4 5 | 4 2-3 3 | 3 | | | |
| Кислотный ярко-синий антрахиноновый, 140% | ТУ-2461-042-40476089-2001Изменение№1 | №77.01.03.246.П.20556.09.4 от 28.09.2004 - 15.08.2009 | 57 | 5-6 | 4 5 5 | 4 4 4-5 | 4-5 | | | |
| Кислотный зеленый антрахиноновый Н2С, 125% | ТУ-2461-044-40476089-2001Изменение№1 | №77.01.03.246.П.20555.09.4 от 28.09.2004 - 18.08.2009 | 26 | 6 | 5 5 5 | 4 4 4-5 | 4-5 | | | |
| Кислотный зеленый антрахиноновый Н4Ж, 200% | ТУ-2461-043-40476089-2001Изменение№1 | №77.01.03.246.П.20559.09.4 от 28.09.2004 -15.08.2009 | 26 | 5-6 | 4-5 5 5 | 4-5 5 5 | 4 | | | |
| Кислотный темно-синий полиамидный, 125% | ТУ-2461-048-40476089-2001 | №68.01.03.246.П.000317.12.01 от 03.12.2001 - 03.12.2006 | 41 | 5 | 4 5 | 4-5 3-4 | 5 | | | |
| Кислотный черный С | ТУ-2461-020-40476089-03 | №77.01.03.246.П.24441.10.3от 24.10.2003 - 15.10.2008 | 50 | 5 | 5 4 4 | 5 3-4 4 | 3 | | | |
| Кислотный черный, 200% | ТУ2461-088-05800142-2001. | | 50 | 4 | 3 2-3 3 | 3 2 1 | 3 | | | |

По вопросам приобретения **красителей для автохимии** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов