

**ТУУ 24/323849235-084-2001**

Краски КО-шифер представляют собой суспензию пигментов, наполнителей и специальных добавок в силиконовом связующем. Краски выпускаются красно-коричневого и зеленого цветов. По заявке и образцу цвета потребителя допускается изготавливать краски КО-шифер других цветов.

Краски КО-шифер предназначены для придания декоративных и защитных свойств шиферным кровлям и другим асбоцементным изделиям, с целью предотвращения их эрозии и миграции асбеста из них в атмосферу.

Краски КО-шифер наносят на предварительно очищенную от пыли, грязи, образовавшихся наслоений, прогрунтованную (силиконовой грунтовкой КО-011С) поверхность в один слой пневматическим распылителем, кистью, валиком. Возможно нанесение эмали без предварительного грунтования. Перед нанесением краску перемешивают, при необходимости разбавляют сольвентом, толуолом или ксилолом.

Недоступно смешание краски КО-шифер с иными лакокрасочными материалами и нанесение ее на влажные поверхности.

Техническая консультация**Физико-химические свойства краски КО-шифер:**

Наименование показателя	Норма
Условная вязкость, с, не менее	40
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	65
Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , в пределах	80-120
Время высыхания пленки до степени 3, ч, не более	2
Степень перетира, мкм, не более	40
Гвердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл.ед., не менее	0,1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краска КО-шифер

Адгезия, баллы, не более	1
--------------------------	---

Краска выдерживает испытания на стойкость пленки к статическому воздействию воды.

Срок хранения: 6 месяцев.

По вопросам приобретения Краска КО-шифер и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов