



Особенности

- предназначена для окраски металлических конструкций в условиях строительной площадки при температуре окружающего воздуха $-10...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Отверждённая композиция сохраняет свои свойства в диапазоне рабочих температур от $-60...+600\text{ }^{\circ}\text{C}$ (термостойкая – до $+1200\text{ }^{\circ}\text{C}$);

может применяться – строительство, – судостроение, – трубопроводы, – химическая промышленность, – нефтяная промышленность, – деревообрабатывающая промышленность, – гидротехнические сооружения, – ГЭС, – ТЭЦ, – машиностроение, – трубо- и газопроводы, – локомотивы, – любые металлы;

Обычная термостойкость (до $+600^{\circ}\text{C}$) обеспечивается без каких-либо дополнительных мероприятий после полного высыхания покрытия. Повышенная теплостойкость покрытия (до $+1200\text{ }^{\circ}\text{C}$) достигается одним из двух способов: – применением горячего отверждения, при котором окрашенные изделия после полного высыхания покрытия (через 72 часа после окрашивания) выдерживают в течение 24 часов при температуре $+120...180\text{ }^{\circ}\text{C}$; – введением в состав краски «Силтэк-1» при её изготовлении на заводе специальных добавок

Технические характеристики

Нанесение покрытия производится не менее чем в два слоя. При положительной температуре воздуха второй и последующие слои наносятся после каждого предыдущего не ранее чем:

- через 20 – 30 мин (при распылении или окунании);
- через 40 мин (при нанесении кистью или валиком);

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



При отрицательной температуре второй и последующие слои наносят не ранее чем:

- через 40 мин (при температуре 0 - 5 °С);
- через 60 мин (при температуре -5 ...-10 °С).

При отрицательной температуре наносить покрытия методом окунания не рекомендуется

Расход «Силтэк-1» зависит от рабочей вязкости композиции, метода нанесения, толщины (числа слоев) покрытия, вида конструкций и качества выполнения работ. С учетом потерь средний расход «Силтэк-1» составляет 250...300 г/м² на один слой.

По вопросам приобретения Краска СИЛТЭК-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: