



Общая характеристика — продукт представляет собой суспензию красного железисто-окисного пигмента в водном растворе смеси спиртов и эфиров. Краска выпускается по техническим условиям 2331-138-49119586-2002

[Техническая консультация](#)

Характеристики качества

Показатели по ТУ	
Цвет пленки краски	Красно-коричневый
Массовая доля летучих веществ	40-60%
Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 40%
термостойкость	Цвет без изменения
Внешний вид маркировки	Четкий, прочный, без потеков и шелушения

Рекомендации по нанесению краски — перед употреблением суспензия краски тщательно перемешивается до однородного состояния. Наносится краска резиновым штампом. Нагрев маркировочного покрытия производят ступенчато от температуры воздуха в момент нанесения краски до 180° или 400°С для сохранения четкости и прочности маркировки. В случае загустения суспензию допускается разбавлять питьевой водой. Морозостойкость до 40°С. Маркировочное покрытие термостойко, четко.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гигиеническая характеристика — 4 класс опасности (малоопасен).

Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.

Области применения — для маркировки сварочных электродов.

По вопросам приобретения **Красок для маркировки** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов