



Особенности

КО-42 для защиты от коррозии внутренней поверхности стальных емкостей для питьевой воды, в том числе на вновь строящихся и находящихся в ремонте судах; КО-42Т для противокоррозионной защиты металлических поверхностей оборудования горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Краски КО-42 и КО-42Т имеют Санитарно-эпидемиологическое заключение ГСЭС РФ. Материалы повышенной водостойкости, покрытия экологически чистые.

Срок службы 4-х слойного покрытия краской КО-42 не менее 3 лет, краской КО-42Т не менее 5 лет.

Покрытие краской КО-42Т стойко к температуре до +100°C.

Технические характеристики

- Цвет серый, поверхность матовая.
- Слой покрытия высыхает при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ за 20 минут.
- Жизнеспособность краски не менее 4 часов.
- Расход красок на один слой – 180...250 г/м² в зависимости от способа нанесения.
- Рекомендуемое количество слоев — 4.
- Толщина одного слоя: 30-40 мкм.
- Гарантированный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Краски КО-42, КО-42Т

По вопросам приобретения Краски КО-42, КО-42Т и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов